



ООО «ХИМПЛАСТ»
446100 Самарская область, г. Чапаевск, Пролетарская, 1
р/с 40702810254300100383 в Поволжском банке
Сбербанка РФ г. Самара (Новокуйбышевское отделение
№7723 Сбербанк России ОАО г. Новокуйбышевск)
к/с 30101810200000000607 ИНН/КПП 6335008796/633001001
БИК 043601607 ОКПО 51868562 ОГРН 1026303178220
тел. +7 (84639) 22-888, himplast87@yandex.ru, www.himplast87.ru

Пластикат ПЛП используется для изготовления пористого низа обуви, выпускается двух видов: зима и лето.

Цвет выпускаемого пластиката: неокрашенный, белый, бежевый, серый и черный.

ТУ 2249-001-51868562-2011

№	Наименование показателей	Норма	
		ПЛП (лето)	ПЛП (зима)
1	Внешний вид	Гранулы однородные по цвету с гладкой поверхностью, не содержит пор, раковин и пузырей	
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	-	-
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	-	-
4	Твердость по Шору при температуре 20°С, усл. ед., не более	80	80
5	Термостабильность при 185±5°С, не менее	85	85
6	Коэффициент текучести расплава, г/10 мин	8-10	8-10
7	Температура хрупкости,°С, не выше	От -50 до -25 в зависимости от состава сырья и по согласованию с потреблением	