

Паспорт качества

Технические условия

Клей «Прима-Резиновый» предназначен для склеивания не вулканизированных резин и тканей, прорезиненных смесями на основе НК, СКВ, СКИ-3, СКД, СКВ с полиизобутиленом с последующей вулканизацией, а также для использования при изготовлении и ремонте обуви, кожгалантереи, картона поролон, пенопласта и т.п. Не пригоден для приклеивания полимерных материалов.

Клей «Прима-Резиновый» используется, преимущественно, в кожгалантерейной и обувной промышленности, для склеивания кожи с резиной, загибки деталей, сборки заготовки из натуральной кожи, в частности для склеивания межподкладки, кожподкладки, боковинок и верха обуви при последующем сшивании. Используется также для накладки подошв, вклеивания вкладных стелек.

1	Внешний вид	Однородная вязкая жидкость без посторонних включений
2	Цвет	светло-серого или светло-бежевого цвета
3	Массовая доля нелетучих веществ (Содержание сухого остатка. %)	10 ± 3
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246. сопло 6 мм. сек. в пределах	150-600
5	Сопротивление расслаиванию (Уретан -кирза). Н/см (кг/см), ширины образца: - через 1 мин. при 20°C, не менее - через 24 часа, при 20°C, не менее - через 24 часа, при 45°C, не менее	9,8(1,0)
6	Срок годности, месяцев не менее	6